



Conti® GrabaLux

Hoogdekkende, weekmaker- en oplosmiddelvrije kunststoflatexverf voor binnen

Productomschrijving

Korte omschrijving Een zeer goed dekkende muur- en plafondafwerking binnen. Waterdampdoorlatend, hoge wit graad, waterverdunbaar, milieuvriendelijk en geurarm.

Eigenschappen

Sneeuwwitte dispersieverf volgens DIN EN 13300, eenvoudig te verwerken, spatarm, materiaal en loonkosten besparend en milieuvriendelijk.



- **Premium kwaliteit**
- **Zeer hoge dekkracht**
- **In de meeste gevallen 100% dekkend**
- **Waterdampdoorlatend**



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Kunststofdispersie volgens DIN 55 947	Toepassingsgebied	Binnen
Specifiek gewicht	Ca. 1.44 kg/l	Verpakkingsgrootte	2.5 l, 5l, 10l.
Verbruik [1]	90- 120 ml/m ² kwast/ roller 150- 200 ml/m ² spuit	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Glansgraad	Mat	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/b): 100 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 100 g/l.

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond

Voor iedere goed voorbehandelde, stevige ondergrond binnenshuis. De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij en te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te worden.

Sterk zuigende ondergronden

Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met **Conti® Puracryl-Tiefgrund**.

Indien mogelijk onverdund verwerken. Afhankelijk van de ondergrond en verwerkingsmethode kan tot maximaal 5% water worden toegevoegd. Een voorstrijklaag kan tot maximaal 10 % met water worden verdund, een afwerklaag tot maximaal 5 %.

Materiaalkleur

Met behulp van **Conti® ProfiColor®** of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Onnes Kamerlinghweg 19 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl



Conti[®] GrabaLux

Hoogdekkende, weekmaker- en oplosmiddelvrije kunststoflatexverf voor binnen

Materiaalinstelling	<p>Kwast, rol- of spuitapplicatie. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %.</p> <p>Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.</p>
Verwerking	<p>Kwast, roller of spuiten. Om aanzetten te vermijden in één laag nat-in-nat afwerken. Geschikt voor airless verspuiten (spuittip ten minste 0,5 mm). Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C. Tijdens het aanbrengen en drogen mag de temperatuur niet onder het dauwpunt komen.</p>
Overschilderen/ droogtijd	<p>Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur tastdroog en overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.</p>
Reinigen van gereedschap	<p>Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in terpentijn bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met Haku GB 80 of terpentijn.</p>
Belangrijk	
Speciale aandacht	<p>VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen.</p> <p>In moeilijke gevallen advies inwinnen.</p>
Veiligheid	<p>Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen aangehouden worden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.</p>
Technisch advies	<p>Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.</p> <p>E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00</p>

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Onnes Kamerlinghweg 19 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl