

Gullspack® H


Handplamuur voor binnen



Productomschrijving

Toepassingsgebied Witte, gebruiksklare, praktisch universeel inzetbare dispersie- egalisatieplamuur voor binnen gebruik. Voor het voegen en/of egaliseren tot maximaal 4 mm laagdikte.

Eigenschappen Oplosmiddel- en weekmakervrij, matte dispersie-egalisatieplamuur, zeer goed vullend vermogen, waterdampdoorlatend, makkelijk met de hand te verwerken en in droge toestand goed te schuren.



- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Zeer goed vullend vermogen
- Makkelijk te verwerken



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Latex-Polymeerdispersie	Vaste stof gehalte	Ca. 72%
Vulstof	Wit Dolomietmarmor	PH-waarde	Ca. 9
Verbruik [1]	Ca. 300 ml/m ² bij tweemaal voegen	Verpakkingsgrootte	10 Liter emmer
Korrelgrootte	Max. 0.1 mm	Toepassingsgebied	Binnen
Specifiek gewicht	Ca. 1,8 kg/l.	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Laagdikte	Max. 4 mm. per arbeidsgang	EU-VOC-grenswaarde	n.v.t.

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient, stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij te zijn. Afhankelijk van de staat de ondergrond gronden en/of voorzien van een tussenlaag. **Gullspack®** kan met dispersiekleuren, plastic, wandbekleding en verdere decoratieve producten overwerkt worden.

Normaal zuigende ondergronden Op normaal zuigende ondergronden zoals beton, gipsplaten, stuc (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c) kan het materiaal direct verwerkt worden.

Niet zuigende ondergronden Niet zuigende ondergronden met **Conti® Puracryl WP Grund** voorbehandelen. Gladde glanzende vlakken vooraf opruwen.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Niet met andersoortig materiaal vermengen.

Toepassing **Gullspack® H** in 1-2 lagen opbrengen, afhankelijk van de ondergrond en voorzorgsmaatregelen.

Tip:

- Voor het afwerken of behangen de geschuurde laag afstoffen.
- Gestucte vlakken voor het behangen gronden.
- Niet mengen met andere materialen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Technische informatie

Gullspack[®] H

Handplamuur voor binnen



Overschilderen/ droogtijd Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 3 uur (afhankelijk van de laagdikte) oppervlaktedroog. Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhoudend.

Schoonmaken van gereedschap Spatten direct met water verwijderen. Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

Belangrijk

Speciale aandacht VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid Ook bij het verwerken van producten met een laag schadelijk stofgehalte de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verf technische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, gezinszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl