

Gullspack® LH




Gebruiksklare lichte reparatiepleister voor binnenshuis

Productomschrijving

Toepassingsgebied

Gullspack® LH is een lichtgewicht handpleister op basis van aluminium silicaten en dolomiet vulstoffen. Te gebruiken tot een laagdikte van 5 mm. Een breed inzetbare handpleister in de binnen afbouw voor wanden en plafonds. Het hoge vullende vermogen en de smeugige consistentie maken dit product ideaal voor het uitvullen van scheuren en gaten, het glad maken van beschadigd stucwerk, het uitvlakken van oud sierpleisterwerk en voor behang- en verflaire oplevering. Het kan ook worden ingezet als jointfiller voor schroefgaatjes en naden.



- Eenvoudige verwerking
- Gebruiksklaar
- Uitstekend vullend vermogen

Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Latex-Polymeerdispersie	Vaste stof gehalte	Ca. 60%
Vulstof	Aluminiumsilicaten en witte dolomiet	PH-waarde	Ca. 9
Verbruik [1]	Als fijnsachtel: 1 lt./per mm. laagdikte Als jointfiller: 0.3 lt./m ²	Toepassingsgebied	Binnen
Korrelgrootte	Max. 0,15 mm.	Verpakkingsgrootte	10 Liter kunststof emmer
Laagdikte	Max. 5 mm per arbeidsgang	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Specifiek gewicht	Ca. 1,0 kg/l.		

[1]De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2]In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient, stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij te zijn.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Niet met andersoortig materiaal vermengen.

Toepassing **Gullspack LH** is vanwege zijn lichtgewicht vulstoffen eenvoudig te verwerken en af te messen. Handmatig aanbrengen kunt u het beste doen door een Zweedsmes of een pleisterspaan (Bij voorkeur RVS) te gebruiken. Het afmeten kan het beste met een spackmes worden uitgevoerd. Na volledige droging, indien gewenst, kan er een tweede laag worden aangebracht.

Overschilderen/ droogtijd Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid een droogtijd van 2 à 3 uur per millimeter laagdikte. Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhoudend.

Reinigen van gereedschap Spetters met water verwijderen. Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, gezinszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Technische informatie

Gullspack[®] LH



Gebruiksklare lichte reparatiepleister voor binnenshuis

Belangrijk

Aandachtspunten Win in moeilijke gevallen informatie in.

Veiligheid Ook bij het verwerken van producten met een laag schadelijke stofgehalte de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de pleister dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en technische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Blad: 2/2 - Stand: Januar 2017