

Conti[®] Muurverf EBS



Zijdeglaans latex muurverf voor binnen en buiten

Productomschrijving

Korte omschrijving

Zijdeglaans latex voor zwaar belaste en eenvoudig te reinigen oppervlakken binnenshuis, schuurbestendig, structuurbehoudend en waterdampdoorlatend.

Eigenschappen

Zijdeglanzende, waterverdunbare latexverf. Schuurbestendig volgens DIN 53778 SSG, natafwrijfklasse 1 volgens DIN EN 13300. Bestand tegen verdunde huishoudproducten en waterhoudende desinfectiemiddelen.



- **Structuurbehoudend**
- **Hoog dekkend vermogen**
- **Uitstekende verwerkingseigenschappen**
- **Zeer eenvoudig te reinigen**



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Kunststofdispersie volgens DIN 55947 Polyvinylacetaat- Copolymeer	Verpakkingsgrootte	2.5 l, 5l, 10l.
Specifiek gewicht	Ca. 1.304 kg/l	Toepassingsgebied	Binnen
Verbruik [1]	140 ml/m ²	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar (Cat. A/b): 100 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 100 g/l.
Glansgraad	Zijdeglanzend	EU-VOC-grenswaarde	

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Samenstelling

Polyvinylacetaat- dispersie, titaandioxide, talk, krijt, kaoline, additieven, conserveringsmiddel. Methylisothiazolinone en Benzisothiazolinone.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond

Voor iedere goed voorbereide, stevige ondergrond binnenshuis. De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij en te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbereid en gegrond te worden.

Sterk zuigende ondergronden Sterk zuigende ondergronden voorbereiden met **Conti[®] Uni Tiefgrund** of **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**.

Niet zuigende Ondergronden Niet zuigende oppervlakken voorstrijken met Conti[®] **Puracryl WP Grund**. Gladde, glanzende oppervlakken vooraf opruwen.

Materiaalkleur

Met behulp van **Conti[®] ProfiColor[®]** of met een weerbestendig gebonden kleurverf tot max. 10 % op kleur te brengen. Hogere toevoegingen veranderen de specifieke eigenschappen en de glansgraad. Donkere kleuren alleen met Profi Mix.

Materiaalinstelling

Doorgaans tweemaal onverdund aanbrengen. Afhankelijk van de ondergrond verhouding en de applicatietechniek kan de grond- en eindlaag met maximaal 10 % water verdund worden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Conti[®] Muurverf EBS



Zijdegloss latex muurverf voor binnen en buiten

Verwerking Kwast, roller of spuiten. Geschikt voor airless verspuiten (spuittip ten minste 0,5 mm). Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C.

Overschilderen/droogtijd Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur tastdroog en overschilderbaar. Doorgehard en belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden. Het beste eindresultaat wordt bereikt door met hoogwaardige dispersiekleuren af te werken.

Reinigen van gereedschap Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, indien nodig spoelwater gebruiken.

Belangrijk

Speciale aandacht VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU-Veiligheidsbladen.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen aangehouden worden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl