

Conti Muurverf SML

Matte, extreem witte muurverf voor binnen en buiten

Productomschrijving

Korte omschrijving Dispersieverf speciaal voor gladde, zuigende oppervlakken, zoals gips en vlies.

Eigenschappen Structuurbehoudende, mat opdrogende dispersieverf, schuurbestendig volgens DIN 53778 S-M, hoog dekkend vermogen en zéér wit. Vrij van 'fogging-actieve stoffen'. Natafwrijfklasse 2 volgens DIN EN 13300.



- Hoge witheidsgraad
- Goed dekkend vermogen
- Uitstekende herstelbaarheid
- Optimaal voor gladde oppervlakken



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Kunststofdispersie volgens DIN 55947, polymerisaatmengsel	Toepassingsgebied	Binnen & buiten
Specifiek gewicht	Ca. 1,35 kg/l	Verpakkingsgrootte	1l, 2,5l, 5l, 10 l
Verbruik [1]	200 ml/m ²	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar
Glansgraad	mat		
Max. korrelgrootte	Fijn < 100 µm	EU-VOC-Grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 30 g/l.

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] Ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Samenstelling Polyvinylacetaat-Dispersie, Titaandioxide, Talk, Krijt, Kaoline, Additieven, conserveringsmiddel. Methylisothiazolinon en Benzisothiazolinon.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond Geschikt voor alle adequaat voorbehandelde ondergronden binnen en buiten. De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij te zijn. De ondergrond dient in overeenstemming met de soort adequaat voorbehandeld en gegrond te zijn. Volgens VOB, deel C, DIN 18363, par. 3

Gips Over het algemeen kan **Conti® Muurverf SML** zonder voorgronden op gips verwerkt worden. Indien mogelijk onverdund aanbrengen. Afhankelijk van de ondergrond en applicatietechniek kan de eerste laag met maximaal 5 % water verdund worden.

Zanderige ondergronden Zanderige ondergronden voorbehandelen met **Conti® Puracryl- Tiefgrund**.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

blad: 1/2 - Stand: Januar 2017



Conti Muurverf SML

Matte, extreem witte muurverf voor binnen en buiten

Materiaalkleur	Met behulp van Conti ProfiColor® of met geschikte kleurpasta. Kleurpasta en kleurconcentraten voor gebruik testen op geschiktheid. Grotere hoeveelheden veranderen de specifieke eigenschappen.
Materiaalinstelling	Over het algemeen onverdund opbrengen. Afhankelijk van de ondergrond en de toegepaste techniek kan de grond- en afwerklaag met max. 5% water verdund worden.
Verwerking	Kwast, roller of spuit. Eén laag is over het algemeen voldoende, indien het oppervlak zeer contrastrijk is kan een tweede laag nodig zijn. Om aanzetten te vermijden nat in nat in een arbeidsgang aanbrengen. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur dient ten minste 5°C te zijn.
Overschilderen/ droogtijd	Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren oppervlaktedroog en overschilderbaar. Doorgedroogd en belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.
Reinigen van gereedschap	Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

Belangrijk

Speciale aandacht	VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU-veiligheidsblad. In moeilijke gevallen advies inwinnen.
Veiligheid	Ook bij het verwerken van producten met een laag schadelijke stofgehalte de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.
Technisch advies	Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen. E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl