

# Conti<sup>®</sup> Silco WP Grund



Siloxaan- Acrylaat gronderingsmiddel


## Productomschrijving

### Korte omschrijving

Oplosmiddelvrij, waterverduunbaar gronderingsmiddel voor binnen en buiten, wit gepigmenteerd. Geschikt voor alle voorkomende ondergronden bij gevel- en binnenmuurverwerking, in het bijzonder bij de stucsoorten van de mortelgroep II en III, beton, kalkzandsteen, baksteen, gips en krijtende oude verflagen.

### Eigenschappen

Gronderingsmiddel volgens VOB, deel C, DIN 18363, par. 2.2.1. Geurarm, niet brandbaar, waterdampdoorlatend, oplosmiddel- en weekmakervrij, milieuvriendelijk, inzetbaar als grondering voor opvolgende verflagen.



- Hydrofoob
- Wit gepigmenteerd
- Voor binnen en buiten
- Hechtingsverbeterende grondering met goed dekkend vermogen



## Technische gegevens

<b>Specifiek gewicht</b>	Ca. 1,37 kg/l.	<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen en buiten
<b>Verbruik</b> [1]	100-220 ml/m <sup>2</sup> op gladde ondergrond	<b>Opslag</b> [2]	Koel en vorstvrij ca. 1 jaar.
<b>Verpakkingsgrootte</b>	12.5 L	<b>EU-VOC-grenswaarde</b>	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Het VOC-aandeel bedraagt max. 30 g/l

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefneming op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

### Samenstelling

Kunststofdispersie, Acrylaat- dispersie met siloxanen

## Inzetgebied en toepassingen

### Ondergrond

De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij, scheurvrij, vrij van zouten en bloedingen en vrij van verf en verfstreken te zijn. De ondergrond adequaat voorbehandelen en gronden.

#### Opmerking

Niet geschikt voor mortelgroep I. Bij oppervlakken met nicotine-, water-, of waterdampvlekken alleen oplosmiddelhoudende Tiefgrund gebruiken. Eveneens bij stucwerk en muren waarbij door ijzertzout bruine vlekvorming kan optreden.

#### Nieuw stucwerk

Nieuw stucwerk, afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur minstens 2 tot 4 weken onbehandeld laten drogen. Kalk CS I > 1,0 N/mm<sup>2</sup> (P Ic) en minerale stuclagen minstens 4 weken onbehandeld laten drogen.

#### Zwak zuigende ondergronden

Bij zwak zuigende ondergronden tot 10 % water toevoegen.

### Materiaalinstelling

Voor gebruik goed schudden en na gebruik weer goed sluiten.

### Materiaalkleuring

Met geschikte siloxaan- siliconen concentraat of kleurtinten tot maximaal 10 % mengbaar.

### Toepassing

Gereinigde oppervlakken 2-3 keer nat-op-nat met een kwast of borstel aanbrengen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)  
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl)

Blad: 1/2 - Stand: Januar 2017



# Conti<sup>®</sup> Silco WP Grund

## Siloxaan- Acrylaat gronderingsmiddel

**Overschilderen/ droogtijd** Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren oppervlaktedroog en overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een naventlangere droogtijd aanhouden.

**Tussen- en afwerk-laag** Alle **Conti<sup>®</sup>** dispersie muurverven, dispersie gevelverven en waterverdunbare lakken.

*Opmerking* De laagopbouw kunt u vinden in de betreffende technische informatie bladen van de verf- en laklagen.

**Reinigen van gereedschap** Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

### Belangrijk

**Speciale aandacht** Voor aanvang de geschiktheid van materiaal en ondergrond middels een proefneming testen.

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Niet verwerken bij direct opvallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevel) of harde wind. Indien noodzakelijk netten op de steiger aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Oppervlakken die niet geverfd hoeven te worden, zorgvuldig afdekken.

### Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Smitnevel niet inademen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden.

Tijdens het verwerken de grond afdekken. Zie verder het EG-veiligheidsblad

### Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-Mail: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl) of tel: +31 (0)88 027 55 00