



Conti® TeknoClean

Dispersieverf voor binnen gebruik met een extreem hoge sterkte

Productomschrijving

Korte omschrijving

Matte, voor vuil ongevoelige en te reinigen muurverf op dispersiebasis voor binnengebruik. **Conti® TeknoClean** heeft een lange open tijd en is daardoor zonder aanzetten en structuurarm te verwerken. Ideaal voor prestigieuze en kleur-intensieve oppervlakken, die zwaar belast worden.

Eigenschappen

Reduceert bij intensieve kleuren het schrijfeffect. Krassen of vuil kunnen met schoon water worden verwijderd. Bestand tegen schoonmaak- en desinfecteermiddelen op waterbasis in de gebruikelijke concentratie van 2-6 % in water. Daarnaast geurarm, weekmaker- en oplosmiddelvrij.



- Eenvoudig en zonder spatten te verwerken
- Intensieve kleurkracht
- Bijzonder goed bij te werken
- Aanzetvrij te herstellen, ook bij intensieve kleuren



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Polymeermengsel	Toepassingsgebied	Binnen
Specifiek gewicht	Ca. 1,320 kg/l.	Verpakkingsgrootte	5l, 10 l
Verbruik [1]	140 ml/m ²	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar
Glansgraad	Mat		
Max. korrelgrootte	Fijn < 100µm	EU-VOC-Grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 30g/l

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefneming op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Samenstelling

Mengpolymeer, titaandioxide (wit), vulstoffen, additieven en conserveringsmiddelen.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond

Voor iedere goed voorbehandelde, stevige ondergrond binnenshuis. De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij en te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te worden. Voor aanvang de geschiktheid van materiaal en ondergrond middels een proefopzet testen. VOB, deel C, DIN 18363, par. 3.

Sterk zuigende ondergronden

Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **Conti® Uni Tiefgrund** of **Conti® Puracryl Tiefgrund**.

Niet zuigende ondergronden

Niet zuigende gladde ondergronden met **Conti® Silco WP Grund** voorbehandelen. Gladde, glanzende oppervlakken vooraf opruwen.

Materiaalkleur

Met **Conti® ProfiColor®** of met geschikte kleurpasta's. Kleurpasta's en kleurconcentraten dienen voor gebruik getest te worden op geschiktheid. Grotere hoeveelheden veranderen de specifieke eigenschappen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

blad: 1/2 - Stand: Januar 2017



Conti® TeknoClean

Dispersieverf voor binnen gebruik met een extreem hoge sterkte

Materiaalinstelling	Doorgaans twee keer onverdund aanbrengen. Bij verwerking met de spuit maximaal met 5% water verdunnen.
Verwerking	Kwast, roller of spuit. Om aanzetten te vermijden nat in nat in een arbeidsgang aanbrengen. Bij het gebruik van een roller of een kwast kan Conti® Teknoclean onverdund worden toegepast. Bij de verwerking kan de arbeidsgang door de haren van de roller aangetast worden. Wij adviseren een kortharige roller te gebruiken. Bij contrastrijke ondergronden gronderen met Conti® Silan . Geschikt om met airless apparatuur aangebracht te worden (spuittip tenminste 0,5 mm). Materiaal-, omgevings- en ondergrond-temperatuur dient tenminste 5°C te zijn.
Overschilderen/ droogtijd	Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog en overschilderbaar. Doorgehard en belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden. De mogelijkheid tot reinigen van het bewerkte oppervlak is pas mogelijk na twee weken voldoende droging.
Reinigen van gereedschap	Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, indien nodig spoelmiddel gebruiken.
Belangrijk	
Reiniging	De mogelijkheid tot reinigen zal na twee weken voldoende droging bereikt worden. Ontstane krassen of vervuilingen kunnen met helder water en een microvezeldoekje eenvoudig verwijderd worden. Geen reinigingsmiddelen gebruiken! Van het gebruik van mechanische hogedrukreinigers en schuurmiddel moet worden afgezien.
Speciale aandacht	VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffend BFS-productblad, betreffende EU-veiligheidsblad. Voor aanvang de geschiktheid van materiaal en ondergrond middels een proefopzet testen. In moeilijke gevallen advies inwinnen.
Veiligheid	Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, zijn de gebruikelijke beschermingsmaatregelen aan te houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.
Technisch advies	Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen. E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

blad: 2/2 - Stand: Januar 2017