




Conti[®] Tex-Kleber

Dispersielijm voor het lijmen van glasvezel-, vinyl- en textielbehang

Productomschrijving

Korte omschrijving Kleurloze, onge vulde dispersielijm voor het lijmen van glasvezel, vinyl en textielbehang. Geschikt voor iedere ondergrond binnenshuis, mits adequaat voorbehandeld.

Eigenschappen Een eenvoudig te verwerken dispersielijm, met een lange open tijd voor behang correctie. Daarnaast droogt het mat en vlek vrij op en is het zeer zuinig in gebruik.



- In hoge mate watervast, waterdampdoorlatend
- Weekmaker- en oplosmiddelvrij
- Milieuvriendelijk
- Voor dragende ondergronden binnenshuis



Technische gegevens

Specifiek gewicht	Ca. 1,320 g/cm ³	Verpakkingsgrootte	16 kg
Verbruik [1]	200- 400 g/cm ²	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar (Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 30 g/l.
Glansgraad	Mat	EU-VOC-grenswaarde	
Toepassingsgebied	Binnen		

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtname van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Samenstelling Kunststofdispersie, copolymeer en cellulose.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij en te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te worden. Voor de verwerking van het product moet de geschiktheid van het materiaal op de ondergrond getest worden middels een proefopzet.

Sterk zuigende ondergronden Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **Conti[®] Uni Tiefgrund** of **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**.

Niet zuigende ondergronden Niet zuigende oppervlakken voorstrijken met **Conti[®] Puracryl WP Grund**. Gladde, glanzende oppervlakken vooraf opruwen.

Materiaalinstelling Doorgaans onverdund aanbrengen. Bij het juiste behang en gereedschap; tot maximaal 10 % water toevoegen.

Verwerking **Conti[®] Tex Kleber** 1-3 baanbreedtes gelijkmatig aanbrengen met rollen, spuit of kwast en het behang met een kunststof rakel zonder blazen of plooiën en goed aandrukken. Bij met papier gelamineerd glasvezel-, textiel- of vinylbehang de aanwijzingen van de behangfabrikant opvolgen.

Overschilderen/ droogtijd Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur tastdroog en overschilderbaar. Doorgehard en belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl



Conti[®] Tex-Kleber

Dispersielijm voor het lijmen van glasvezel-, vinyl- en textielbehang

Reinigen van gereedschap

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, indien nodig spoelwater gebruiken.

Belangrijk

Speciale aandacht

VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid

Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, zijn de gebruikelijke beschermingsmaatregelen aan te houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl