



Conti[®] Tolit Aqua

Matte, waterverdunbare isoleerverf voor binnen gebruik

Productomschrijving

Korte omschrijving

Mat opdrogende, waterverdunbare renovatie- en isoleerverf op basis van alkydemulsie.

Eigenschappen

Een goede isolerende werking van nicotine, koffie, roet, lignine en uitgedroogde water-vlekken op plafond- en muuroppervlakken binnenshuis. Dunlagige structuurbehoudende verwerking en zeer waterdampdoorlatend. Het droogt spanningsarm op en heeft nataf-wrijfklasse 2 volgens DIN EN 13300.



- **Sneldrogend**
- **Goede isolerende werking**
- **Structuurbehoudend en spanningsarm**
- **Renovatie- en isoleerverf op basis van Alkyd- emulsie**



Technische gegevens

Specifiek gewicht	Ca. 1.522 g/cm ³	Toepassingsgebied	Binnen
Verbruik [1]	165 ml/m ²	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar
Glansgraad	Mat	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 30 g/l.
Verpakkingsgrootte	5lt, 12,5 lt.		

[1] De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Samenstelling

Alkyd-dispersie, titaandioxide, talk, krijt, kaoline, additieven, conserveringsmiddel. Methylisothiazolinone en Benzisothiazolinone.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond

Voor iedere goed voorbehandelde, stevige ondergrond binnenshuis. De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij en te zijn. Watervlekken droog afborstelen. Bij hardnekkige vlekken tweemaal isoleren. In extreme gevallen dient men **ContiPur[®] Multigrund** toe te passen. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te worden. Voor de verwerking van het product moet de geschiktheid van het materiaal op de ondergrond getest worden middels een proefopzet. Volgens VOB, deel C, DIN 18363, par. 3.

Sterk zuigende ondergronden

Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **Conti[®] Uni Tiefgrund** of **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**.

Niet zuigende ondergronden

Niet zuigende oppervlakken voorstrijken met **Conti[®] Puracryl WP Grund**. Gladde, glanzende oppervlakken vooraf opruwen.

Materiaalinstelling

Doorgaans eenmaal onverdund aanbrengen.

Verwerking

Met kwast, rol- of spuitapplicatie. Geschikt voor Airless-spuiten (spuittip Ø minimaal 0,5 mm, 180 - 250 bar) Bij het spuiten maximaal met 10 % water verdunnen. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl



Conti[®] Tolit Aqua

Matte, waterverdunbare isoleerverf voor binnen gebruik

**Overschilderen/
droogtijd**

Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog. Voor verdere bewerkingen minimaal 12 uur laten drogen. Doorgehard en belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden. Het beste resultaat wordt bereikt door het over te verven met een hoogwaardige dispersiekleur.

**Reinigen van
gereedschap**

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, indien nodig spoelmiddel gebruiken.

Belangrijk**Speciale aandacht**

VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid

Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, zijn de gebruikelijke beschermingsmaatregelen aan te houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

**Technisch
advies**

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl