

Conti[®] Universal primer



Anti-corrosie primer voor binnen en buiten

Productomschrijving

Toepassingsgebied Anti- corrosief werkende universeel primer op basis van 100 % puur acrylaat, voor binnen en buiten gebruik. Geschikt voor bijna alle in de bouw voorkomende ondergronden, zoals beton, kunststof, metaal en hout. Niet geschikt voor RVS, koper, messing, poly- propyleen en poly- ethyleen.

Eigenschappen Dispersieverf volgens DIN 55 945. Hoogwaardig, waterverduunbaar, hechtingsverbeterende grondlaag, geurarm en milieuvriendelijk.



- Geurarm
- Voor binnen en buiten
- Zeer goede hechting



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	100 % puur acrylaat volgens DIN 55 947.	Leveringsvorm	Wit
Specifiek gewicht	Ca. 1,40 kg/l.	Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Verbruik [1]	80- 100 ml/m ²	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Verpakkingsgrootte	1 lt. en 2.5 lt.		
Glansgraad	Zijdemat	EU-VOC-Grenswaarde	2004/AII(d)(150)(130)<130

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Oppervlakken goed schuren en reinigen.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Het product bij verspuiten met maximaal 3- 5 % water verdunnen. De materiaalkleur kan met behulp van **Conti[®] ProfiColor[®]** mengtechnologie worden bepaald. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Verwerking Met kwast, rol- of spuitapplicatie. Bij opeenvolgende lagen met **ContiPur[®] Satin Klarlack** moet tussendoor geschuurd worden.

Droogtijden

Stofdroog 1 uur	tastdroog 1 uur	overschilderbaar [1]		
		Dispersieverf 2 uur	kunstharsverf 12 uur	uitgehard 24 uur

Bij droge, warme lucht (DIN 50 014, 23°C / 50 % rel. luchtvochtigheid). Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhouden.

[1] Tussenschuren wordt aangeraden, bij voorkeur met kunststof schuurpapier

Schoonmaken van gereedschap Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik met water reinigen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL Coatings BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19,2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Technische informatie

Conti[®] Universal primer



Anti-corrosie primer voor binnen en buiten

Belangrijk

Aandachtspunten VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen.
Win in moeilijke gevallen informatie in.

Veiligheid Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen aangehouden worden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL Coatings BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19,2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl