



ContiPur 2K Härter

Verharder voor ContiPur Satin, ContiPur Gloss en ContiPur Klarlack

Toepassingsgebied Verharder ter verbetering van de laageigenschappen. Toevoeging van ContiPur 2K Härter in ContiPur lakken verbetert de krasvastheid, bestendigheid tegen chemicaliën (Alcoholbestendig) en de vulkracht.



- **Verbeterd de krasbestendigheid**
- **Verbeterd de chemicaliënbestendigheid**
- **Verbeterd de vulkracht**



Technische gegevens

Leveringsvorm	Kleurloos	Glansgraad	N.v.t.
Verpakkingsgrootte	250 gr.	Verwerkingstijd	Ca. 2 uur
Specifiek gewicht	Ca. 1,150 kg/Lt.	Opslag [1]	Koel en droog ca. 6 maanden
Mengverhouding	ContiPur Satin/Gloss/ Klarlack: Härter 10:1	EU-VOS Grenswaarde	(Cat A/d): 130 g/lit. VOC (2010) Het VOC-Aandeel bedraag max. 130 g/lit.

[1] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Bindmiddelbasis Hydrofiles, alifatische poly-isocyaanaat

Inzetgebied en toepassingen

Toepassing	ContiPur 2K Härter wordt in de aangegeven mengverhouding homogeen met de basislak ContiPur Satin , ContiPur Gloss of de ContiPur Klarlack gemengd. Tijdens het mengen dienen de randen van de verfmassa ook mee geroerd te worden. Dit intensieve mengen gebeurt het beste met een laagtoerig (< 400 r/min.), elektrisch aangedreven mengapparaat. Direct na het mengen begint de reactie. De totale gemengde hoeveelheid van materiaal dient binnen de verwerkingstijd verwerkt te worden. Net gemengd materiaal nooit samenvoegen met verfresten! De opentijd is ca. 2 uur. Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd! Na het overschrijden van de verwerkingstijd dikt het materiaal in. Het materiaal niet weer verwerkbaar proberen te maken door het te verdunnen. Ingedikt materiaal volgens voorschrift afvoeren.
Mengverhouding	2.500 ml basisverf + 250 ml Conti® Classic Härter 1.000 ml basisverf + 100 ml Conti® Classic Härter
Aandachtspunten	VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-merkbladen en EU- veiligheidsbladen! In moeilijke gevallen advies inwinnen!
Veiligheid	Bevat Isocyaanaat. Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Afval en verpakkingen dienen op veilige wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij inslikken direct een arts raadplegen en deze de verpakking of het etiket tonen. Contact met de huid vermijden.
Technisch advies	Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen. E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19,2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl