



ContiPur[®] Gloss Klarlack

Milieuvriendelijke, zeer elastische, transparante lak op PU-acrylaatbasis, voor binnen en buiten

Productomschrijving

Toepassingsgebied Een hoog- elastische blanke lak op basis van PU- Acrylaat voor hout, parket en meubelen, nieuw of met oude kleurloze laklagen. Voor het verbeteren van de glans en het verstevigen van gekleurde afwerkklagen van **ContiPur[®] Gloss/Satin**, acryl-lak en andere goed hechtende laklagen. Ook te gebruiken voor non-ferro metalen na een adequate voorbehandeling.

Eigenschappen Eenvoudig te verwerken, zuinig in gebruik, uitstekende hechting. Absoluut kleurstabiel, zuur- en alkalibestendig. Isoleert weekmakers en heeft een geringe thermoplastischeit. Waterdampdoorlatend, milieuvriendelijk, waterverduunbaar. Bevat geen isocyanaten.



- Hoge wrijf- en krasbestendigheid
- Oplosmiddelarm
- Voor binnen en buiten
- Waterdampdoorlatend



Technische gegevens

		Verpakkingsgrootte	750 ml & 2,5 l.
Specifiek gewicht	Ca. 1,055 g/cm ³	Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Verbruik [1]	120-150 ml/m ²	Opslag [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Glansgraad	Glanzend: 80-85 E onder een hoek van 60°	EU-VOC-Grenswaarde	(Cat. A/d): 130 g/l VOC (2010) het VOC-gehalte bevat max. 130 g/l.

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Bindmiddelbasis Pu Acrylaat dispersie

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Oude verflagen goed opschuren en ontstoffen. De ondergrond dient adequaat voorbehandeld en gegrond te zijn.

Hout Nieuw hout, ruw zacht hout (spar, den, lariks): ruwe, verweerde oppervlakken beschermen met **Tekton[®] IG**. Tropisch of inhoudsstofrijk hout eerst voorbehandelen met **ContiPur[®] Gloss Klarlack + Härter** (mengverhouding 10:1). De houtvochtigheid mag niet hoger dan 15% zijn.

Universal Primer Na bovengenoemde voorbehandeling is **ContiPur[®] Gloss Klarlack** eveneens geschikt voor stucwerk, schoon metselwerk, vezelcement, beton en andere minerale ondergronden zoals baksteen, tegels of natuursteen. Geschikt voor hard PVC, Polystyrol, ABS, GFK, Pur-schuim en soortgelijke kunststoffen. Niet geschikt voor polypropyleen (PP), polyethyleen (PE) en met mineralen verbeterde fasen-cementplaten (Glasal) of kunstharlakken met een oppervlakte glijmiddel, zoals nitro-celluloselak.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Het product bij verspuiten met maximaal 5% water verdunnen. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Verwerking Met kwast, rol- of spuitapplicatie. Bij opeenvolgende lagen met **ContiPur[®] Gloss Klarlack** moet tussendoor geschuurd worden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelstellingen kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

ContiPur[®] Gloss Klarlack



Milieuvriendelijke, zeer elastische, transparante lak op PU-acrylaatbasis, voor binnen en buiten

Droogtijden	Stofdroog	Tastdroog	Schuurbaar [1]	Overschilderbaar	Doorgehard
	1 uur	2-4 uur	6-8 uur	12 uur	1 week

Bij droge, warme lucht (DIN 50 014, 23°C / 50 % rel. luchtvochtigheid). Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhouden.

[1] Tussenschuren wordt aangeraden, bijvoorbeeld met een 'scotch brite'.

Schoonmaken van gereedschap Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik met water reinigen.

Belangrijk

Speciale aandacht VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-merkbladen en EU- veiligheidsbladen. Win in moeilijke gevallen informatie in.

Veiligheid Buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken. Bij verslikking direct advies inwinnen en verpakking of etiket meebrengen. Na gebruik goed afsluiten. Inhoud + verpakking volgens voorschrift afvoeren.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Opmerking De informatie uit dit productinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wegens verscheidene omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verwerking dient de gebruiker zelf de benodigde tests uit te voeren. Een gerechtelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen, of geschiktheid voor een bepaald doeleinde kan uit dit productinformatieblad niet worden afgeleid. De ontvanger van onze producten dient zelf mogelijke eigendomsrechten en bestaande voorschriften in acht te nemen.