

# ContiPur<sup>®</sup> Satin Klarlack



Waterverdundbare, kleurloze zijdeglanslak voor binnen en buiten

## Productomschrijving

**Toepassingsgebied** Een hoog-elastische blanke lak op basis van PU-Acrylaat voor hout, parket en meubelen, nieuw of met oude kleurloze laklagen. Voor het verbeteren van de glans en het verstevigen van gekleurde afwerkklagen van **ContiPur<sup>®</sup> Gloss/Satin**, acryl lak en andere goed hechtende laklagen. Ook te gebruiken voor non-ferro metalen na een adequate voorbehandeling.

### Eigenschappen

Zeer goede verwerkingseigenschappen, waterverdundbaar, kleurstabiel, glanzend/zijdeglanzend opdrogend. Het heeft een geringe thermoplastischeit, absoluut kleurstabiel, geen vergeling, UV-stabiel, hoog dekkend vermogen en een goede kantafdekking. Daarnaast is het product vrij van isocyanaten, isoleert het weekmakers en is het zuur- en alkalibestendig.



- Hoge wrijf- en krasbestendigheid
- Oplosmiddelarm
- Voor binnen en buiten
- Waterdampdoorlatend



## Technische gegevens

<b>Bindmiddelbasis</b>	PU Acrylaatdispersie volgens DIN 55 947.	<b>Verpakkingsgrootte</b>	750 ml & 2,5 l.
<b>Specifiek gewicht</b>	Ca. 1,055 kg/l.	<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen en buiten
<b>Verbruik</b> [1]	120-150 ml/m <sup>2</sup>	<b>Opslag</b> [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
<b>Glansgraad</b>	20-25 E onder een hoek van 60°. (zijdeglans)	<b>EU-VOC-Grenswaarde</b>	(Cat. A/d): 130 g/l VOC (2010) Het VOC-gehalte bevat max. 130 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In de ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

## Inzetgebied en toepassingen

**Ondergrond** De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Oude verflagen opschuren en ontstoffen. De ondergrond dient adequaat voorbehandeld en gegrond te zijn.

**Hout** Nieuw hout, ruw zacht hout (spar, den, lariks): ruwe, verweerde oppervlakken beschermen met **Tekton<sup>®</sup> IG**. Tropisch of inhoudsstofrijke hout eerst voorbehandelen met **ContiPur<sup>®</sup> Gloss Klarlack + Härter** (mengverhouding 10:1). De houtvochtigheid mag niet hoger dan 15% zijn.

**Universal Primer** Na bovengenoemde Tiefgrund behandeling ook geschikt voor stucwerk, schoon metselwerk, vezelcement, beton en andere minerale ondergronden zoals baksteen, tegels of natuursteen. Geschikt voor hard PVC, Polystyrol, ABS, GFK, Pur-schuim en soortgelijke kunststoffen. Niet geschikt voor polypropyleen (PP), polyethyleen (PE) en met mineralen verbeterde fasen-cementplaten (Glasal) of kunstharlakken met een oppervlakte glijmiddel, zoals nitro-celluloselak.

**Materiaalinstelling** Dit product is gereed om te verwerken. Het product bij verspuiten met maximaal 10% water verdunnen. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)  
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl)

# ContiPur<sup>®</sup> Satin Klarlack



Waterverdunbare, kleurloze zijdeglanslak voor binnen en buiten

**Verwerking** Met kwast, rol- of spuitapplicatie. Bij opeenvolgende lagen met **ContiPur<sup>®</sup> Satin Klarlack** moet tussendoor geschuurd worden.

Droogtijden	Stofdroog 1 uur	Tastdroog 2-4 uur	Schuurbaar [1] 6-8 uur	Overschilderbaar 12 uur	Doorgehard 1 week
-------------	--------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------

Bij droge, warme lucht (DIN 50 014, 23°C / 50 % rel. luchtvochtigheid).  
Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhouden.  
[1] Tussenschuren wordt aangeraden, bijvoorbeeld met een 'scotch brite'.

**Schoonmaken van gereedschap** Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik met water reinigen.

## Belangrijk

**Speciale aandacht** VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU- Veiligheidsbladen.  
Win in moeilijke gevallen informatie in.

**Veiligheid** Dit product kan vermoedelijk de vruchtbaarheid beïnvloeden of de ongeboren vrucht schade berokkenen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees voor gebruik het veiligheidsblad! Indien medisch advies nodig is, toon dit blad of het etiket aan de arts. Na gebruik goed afsluiten. Inhoud + verpakking volgens voorschrift afvoeren.

**Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.  
E-Mail: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl) of tel: +31 (0)88 027 55 00