


# Schill® Satin Latex

## Productinformatie

**Schill® Satin Latex** is een slijtvaste, witte, zijdeglanzende dispersieverf voor duurzame, zeer dekkende muur- en plafondoppervlakken. Eenvoudig te verwerken, spat- en geurarm, waterdampdoorlatend, milieuvriendelijk en emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij. Geschikt voor het afwerken van; alle verwerkt binnenshuis, gipsplaten, Raufaserbehang, reliëfbehang van papier, glasdecor weefsel en intacte oude verflagen op dispersiebasis.



- Zijdeglanzende latexverf
- Zeer hoog dekkend vermogen
- Structuurbehoudend
- Geur- en spatarm



## Technische gegevens

Levorm	Wit	Natafwrijfklasse	2
Toepassingsgebied	Binnen	Korrelgrootte	Fijn (<100µm)
Verbruik	Ca. 143 ml/m <sup>2</sup>	Verpakkingsgrootte	2,5 lt. - 10 lt.
Specifiek gewicht	Ca. 1.304 kg/l.	Opslag	Koel en droog ca. 1 jaar
Glansgraad	Zijdeglanzend	EU-VOC-grenswaarde	(Cat. A/b): 30 g/l VOC (2010) Het VOC-aandeel bedraagt max. 1 g/l.

**Samenstelling:** Polyvinylacetaat-dispersie, titaandioxide, talk, krijt, kaoline, additieven, conserveringsmiddel, methylisothiazolinon en benzisothiazolinon.

## Inzetgebied en toepassingen

**Ondergrond** De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij te zijn. Niet dragende en loszittende oude verflagen verwijderen. Lijmverf en krijtende oppervlakken volledig schoonmaken. Nieuw stucwerk dient tenminste 4 weken doorgehard te zijn. Als grondlaag kan **Schill Satin Latex** tot 10 % met water worden verdund. Plafonds dienen onverdund behandeld te worden.

**Sterk zuigende ondergronden** Sterk zuigende en moeilijke ondergronden voorbehandelen met **Conti® Impregno GJ**.

**Verwerking** Kwast, rol- of spuitapplicatie. Voor gebruik goed doorroeren. Geschikt voor airless verspuiten (spuittip ten minste 0,5 mm). Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C.

**Overschilderen/ droogtijd** Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na 3-4 uur tastdroog en overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.

**Reinigen van gereedschap** Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

### DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)

Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl)

# Schill® Satin Latex

## Belangrijk

**Speciale aandacht** VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU-Veiligheidsbladen.  
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

**Veiligheid** Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen aangehouden worden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

**Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.  
Mail: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl) of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

### DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)  
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl)