

Schill® Super Hoogglans

Productinformatie

Schill® Super Hoogglans is een glanzende lak voor het afwerken van voorbehandelde ondergronden, zowel binnen als buiten. Het is glansstabil, eenvoudig te verwerken, stoot- en slagvast, weerbestendig en daarnaast heeft het een goed dekkend vermogen, een uitstekende vulkracht en een zeer goed verloop.



- Oplosmiddelhoudend
- Voor binnen en buiten
- Goed dekkend vermogen
- Uitstekend verloop



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Alkydhars	Verpakkingsgrootte	1 en 2,5 l.
Specifiek gewicht	ca. 1,228 g/cm ³ afhankelijk van de kleur	Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Verbruik [1]	ca. 100 - 125 ml/m ²	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar
Glansgraad	Glanzend	EU-VOC-Grenswaarde	(Cat. A/d): 300 g/l VOC (2010). Het VOC-aandeel bedraagt max. 300 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per m² per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed roeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

- Ondergrond** De ondergrond dient stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. De ondergrond, afhankelijk van de gesteldheid, adequaat voorbehandelen.
- Materiaalinstelling** Dit product is gereed om te verwerken. Dit product kan eventueel verdund worden met Haku GB 80. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.
- Verwerking** Kwast of roller. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %. Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.
- Droogtijden** Bij een relatieve vochtigheid van 50% bij 23°C is **Schill® Super Hoogglans** na 5 uur stofdroog; tastdroog na 8 uur en overschilderbaar na 24 uur. Van volledige uitharding is pas sprake na 7 dagen. Let wel: Bij koeler of vochtiger weer, of bij een grotere laagdikte zal er een langere droogtijd moeten worden aangehouden.
- Schoonmaken van gereedschap** Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschappen direct na gebruik met **Haku GB 80** reinigen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Schill® Super Hoogglans

Belangrijk

- Aandachtspunten** VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!
Win in moeilijke gevallen informatie in.
- Veiligheid** Vrijkomende dampen kunnen slaperigheid en verdoving veroorzaken. Afval en verpakking dienen op adequate wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving.
Direct contact met de ogen vermijden. Verpakking goed gesloten houden en de inhoud niet vermengen met andere producten. Niet in de vrije natuur terecht laten komen. De ondergrond bij verwerken afdekken.
- Kenmerken** Bevat 2- Butanoxim; Kobaltcarboxylaar; kan allergische reacties veroorzaken. Raadpleeg de veiligheidsbladen.
- Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verf-technische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: 031 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl