


Schill® Super Zijdeglans

Productinformatie

Schill® Super Zijdeglans is een zijdeglanzende lak voor het afwerken van voorbehandelde ondergronden, zowel binnen als buiten. Het is glansstabiël, eenvoudig te verwerken, stoot- en slagvast, weerbestendig en daarnaast heeft het een goed dekkend vermogen, een uitstekende vulkracht en een zeer goed verloop.



- **Oplosmiddelhoudend**
- **Voor binnen en buiten**
- **Zeer goed dekkend vermogen**
- **Uitstekend verloop**



Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Alkydhars	Glansgraad	Zijdeglans
Specifiek gewicht	ca. 1,565 kg/l afhankelijk van de kleur	Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Verbruik [1]	ca. 100 - 125 ml/m ²	Opslag [3]	Koel en droog ca. 1 jaar
Verpakkingsgrootte	1 l en 2,5 l.	EU-VOC-grenswaarde	(cat. A/d): 300 g/l VOC (2010). Het VOC-aandeel bedraagt max. 300 g/l

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per m² per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond moet stevig, schoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Ondergronden dienen, afhankelijk van hun aard, adequaat voorbehandeld te worden en goed gegrond. Neem kennis van VOB, deel C, DIN 18363, par. 3.

Gecorrodeerd en corrosie-gevoelig ijzer en metaal voorbehandelen met **Schill® Super Allgrund**.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Dit product kan eventueel verdund worden met Haku GB 80. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Verwerking Kwast of roller. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %. Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Eventueel een zeil boven het object aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Droogtijden Bij een relatieve vochtigheid van 50% bij 23°C is **Schill® Super Zijdeglans** na 5 uur stofdroog; tastdroog na 8 uur en overschilderbaar na 24 uur. Van volledige uitharding is pas sprake na 7 dagen. Let wel: Bij koeler of vochtiger weer, of bij een grotere laagdikte zal er een langere droogtijd moeten worden aangehouden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl

Schill® Super Zijdeglans

Reinigen van gereedschap Gereedschappen tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren.
Gereedschappen direct na gebruik met **Haku GB 80** reinigen.

Belangrijk

Speciale aandacht VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!
Win in moeilijke gevallen informatie in.

Veiligheid Vrijkomende dampen kunnen slaperigheid en verdooving veroorzaken. Afval en verpakking dienen op adequate wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving.
Direct contact met de ogen vermijden. Verpakking goed gesloten houden en de inhoud niet vermengen met andere producten. Niet in de vrije natuur terecht laten komen. De ondergrond bij verwerken afdekken.

Kenmerken Bevat 2- Butanoxim; Kobaltcarboxylaate; kan allergische reacties veroorzaken.
Raadpleeg de veiligheidsbladen.

Technisch advies Uiteraard kunnen in dit technisch informatieblad niet alle ondergronden en verf-technische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl en tel: +31 (0)88 027 55 00.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: info@dslcoatings.nl