



Van Buuren Gevel Classic

Hoogwaardige, goed dekkende, super hechtende gevel- en wandverf voor buiten. Universeel toepasbaar op vele ondergronden. 100% reinacrylaat.

Belangrijkste eigenschappen	Algemeen Waterverdunbaar. Zijdemat. Hoge dekkraft. Zeer goed hechting. 100% reinacrylaat. Extreem hoog waterafstotend. Perfekte betonbescherming door zeer hoge CO2 dichtheid. Bestand tegen agressieve atmosferen. UV-bestendig. Niet vergelend. Spannings- en reukarm.
Toepassing	Hoogdekkende afwerking voor vele ondergronden. Als eindlaag in het Van Buuren Gevelsysteem.
Verwerkingscondities	Verwerkingsgegevens Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.
Verwerkingsmethoden	Kwast of roller of spuit.
Verwerkingsgegevens	Kwast en roller Type verdunning: bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Gevel Classic onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik. Airless spray Type verdunning: water. Hoeveelheid verdunning: 0-10%. Spuitdruk: 140-180 bar. Spuitopening: 0,018 - 0,026 inch. Luchtspuit Type verdunning: water. Hoeveelheid verdunning: 5-10%. Spuitdruk: 3-4 bar. Spuitopening: 2 mm.
Verdunning	Maximaal 10% met water, eindlaag onverdund aanbrengen.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	Ca. 5-7 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Ondergrond	De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond voorstrijken met VB Gevel Grondering tot maximaal 50% verdunt met water of door 15 - 20% VB Gevel Classic te vermengen met VB Gevel Grondering.



Vlampunt

Wettelijke voorschriften

Productveiligheidsblad

Glansgraad

Dichtheid

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Droging bij 20°C/65% RV

Dekvermogen

Hechting

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

Veiligheidsinformatie

N.v.t.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Zijdemat.

Ca. 1,4 kg/dm³.

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Overschilderbaar na ca. 6h.

Doorgedroogd na 3 dagen.

Zeer goed.

Uitstekend op vele ondergronden.

Overige informatie

1 L, 5 L en 10 L.

In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Wit en vrijwel alle kleuren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl