

Van Buuren Graba Satin

Hoogwaardige, universeel inzetbare zijdeglanzende muurverf voor binnen en buiten. Zeer gemakkelijk te verwerken.



Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Zijdeglans binne/buiten muurverf.
Lichte verwerking.
Goed dekkend.
Structuur behoudend.
Goed verspuitbaar.
Schrobvastheidsklasse 1 volgens DIN EN 13300.
Dekkingsklasse 1 volgens DIN EN 13300 bij 6 m²/l.
Oplosmiddelvrij en vrij van schadelijke emissies.

Toepassing

Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang e.d.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C.

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller of spuit.

Verwerkingsgegevens

Type verdunning: water.
Bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Graba Satin doorgaans onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik.
Bij airless applicatie kan de verf 0-5% afgedund worden met water en/of Van Buuren Voorstrijk Transparant.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water.

Theoretisch rendement

Ca. 6-8 m²/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt

N.v.t.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Eigenschappen
Glansgraad	Zijdeglans.
Structuur	Fijn.
Dichtheid	Ca. 1,35 kg/dm ³ .
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.
Droging bij 20°C/65% RV	Stofdroog: ca. 1 uur. Overschilderbaar: ca. 5 - 6 uur. Doorgedroogd: 2 - 3 dagen.
Dekvermogen	Goed. Dekkingsklasse 1 volgens DIN EN 13300.
Hechting	Uitstekend op geschikte ondergronden.
Overschilderbaarheid	Goed overschilderbaar met dispersieverven.
	Overige informatie
Verpakking	1 L - 2,5 L - 5L en 10 L.
Houdbaarheid	In onaangebroke verpakking minimaal 1 jaar.
Opslag	Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Kleur	Wit, lichte kleuren en donkere kleuren. Door kleuring zijn afwijkingen in de technische kenmerken mogelijk, ook met betrekking tot conserveringsmiddelen. Kleurnauwkeurigheid: objectomstandigheden beïnvloeden de kleurnauwkeurigheid en uniformiteit van de tint. Vermijd in ieder geval de volgende situaties: a. ongelijkmatig zuiggedrag van de ondergrond; b. verschillende substraatvochniveaus in het gebied; c. gedeeltelijk sterk afwijkende alkaliteit en/of stoffen van de ondergrond.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl