



## Van Buuren Grondverf H2O Spray

Grond voor binnen en buiten op hout. Goede dekking en verwerking.

	<b>Algemeen</b>
Belangrijkste eigenschappen	Goede penetratie in hout. Hoge dekkraft. Goede vulling. Gemakkelijke verwerking. Sneldrogend.
Toepassing	Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk. Het overgronden van reeds voorbehandelde metalen en kunststoffen.
	<b>Verwerkingsgegevens</b>
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 5-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller of spuit. <b>Verwarmd spuiten</b> Verdunning: geen, de verf is gebruiksklaar Spuitopening: 0,010-0,012 inch Spuitdruk: 50-70 bar Temperatuur: 40-50°C Spuihoek: 20° of 40° <b>Spuiten met airless</b> Verdunning: geen, de verf is gebruiksklaar Spuitopening: 0,010-0,012 inch Spuitdruk: 100-140 bar Spuihoek: 20° of 40° <b>Spuiten met airmix</b> Verdunning: geen, de verf is gebruiksklaar Spuitopening: 0,009-0,013 inch Spuitdruk: 50-100 bar Luchtdruk: 1-2 bar Spuihoek: 20° of 40°
Verwerkingsgegevens	Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap	Water.
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 12 m <sup>2</sup> /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	<b>Veiligheidsinformatie</b>
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Glansgraad  
Afleveringsviscositeit  
Dichtheid  
Vaste stofgehalte  
Vluchtige organische stoffen (VOS)  
Droging bij 20°C/65% RV

Vloeiing  
Dekvermogen  
Hechting  
Elasticiteit Erichsen

Verpakking  
Houdbaarheid  
Opslag  
Kleur

## Eigenschappen

Mat.  
Ca. 0,80 Pa.s/20°C.  
Afhankelijk van de kleur: ca. 1,25 kg/dm<sup>3</sup>.  
Afhankelijk van de kleur: 55 gew.% = 44 vol.%.  
< 100 g/l.  
Stofdroog: ½h.  
Kleefvrij: 2h.  
Overspuitbaar: 4h.  
Goed.  
Goed.  
Hecht goed op kaal hout.  
Na veroudering: ca. 5 mm (afhankelijk van kleur).

## Overige informatie

20 L.  
In onaangebroken verpakking ca. ½ jaar.  
Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.  
Wit.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.vanbuurenverf.nl](http://www.vanbuurenverf.nl)*