

## Van Buuren Grondverf H2O Spray

Watergedragen, sneldrogende grondverf voor binnen en buiten op onbehandeld of kaal hout en bestaande verflagen. Goede dekking en vulling.



### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Goede penetratie in hout.  
Hoge dekkraft.  
Goede vulling.  
Gemakkelijke verwerking.  
Sneldrogend.

Toepassing

Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk. Het overgronden van reeds voorbehandelde metalen en kunststoffen.

### Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 5-30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden

Spuit (Airless)

Verwerkingsgegevens

Product is spuitklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 150 micrometer.

Theoretisch rendement

Ca. 10 - 12 m<sup>2</sup>/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Ondergrond

De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Wettelijke voorschriften

Productveiligheidsblad

### Veiligheidsinformatie

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Glansgraad

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Droging bij 20°C/65% RV

Vloeiing

Dekvermogen

Hechting

Overschilderbaarheid

Buitenduurzaamheid

### Eigenschappen

Mat.

< 100 g/l.

Stofdroog: 30 min.

Kleefvrij: 2h.

Overschilderbaar: Watergedragen verf ca. 4 h. / Synthetisch ca. 12 uur.

Goed.

Goed.

Zeer goede hechting op diverse gereinigde en goed geschuurde oude laklagen en primers.

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.

Bij buitenwerk dienen zachte houtsoorten direct en harde houtsoorten binnen 3 maanden met (voor)lak te worden afgewerkt.

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

### Overige informatie

1 L, 2,5 L en 20 L

In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Wit, lichte kleuren en donkere kleuren.

Door kleuring zijn afwijkingen in de technische kenmerken mogelijk, ook met betrekking tot conserveringsmiddelen.

Kleurnauwkeurigheid: objectomstandigheden beïnvloeden de kleurnauwkeurigheid en uniformiteit van de tint. Vermijd in ieder geval de volgende situaties:

- ongelijkmatig zuiggedrag van de ondergrond;
- verschillende substraatvochniveaus in het gebied;
- gedeeltelijk sterk afwijkende alkaliteit en/of stoffen van de ondergrond.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.vanbuurenverf.nl](http://www.vanbuurenverf.nl)*