



Van Buuren Grondverf

Zeer strak vloeiende grondverf voor buiten met uitstekende hechting op diverse ondergronden.

	Algemeen
Belangrijkste eigenschappen	Goede hechting op diverse ondergronden. Hoge dekkraft. Goede vulling. Zeer goede vloei. Goed schuurbaar. Gemakkelijke verwerking. Vochtregulerend.
Toepassing	Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk. Het overgronden van reeds voorbehandelde metalen en kunststoffen.
	Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 5-25°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller of spuit.
Verwerkingsgegevens	Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap	Terpentine.
Geadviseerde laagdikte per laag	Nat: 70 micrometer.
Theoretisch rendement	Ca. 12 - 14 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Veiligheidsinformatie
Vlampunt	N.v.t..
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
	Eigenschappen
Glansgraad	Mat. (<10 GU/60°).
Dichtheid	Afhankelijk van de kleur: ca. 1,53 kg/dm ³ .
Vaste stofgehalte	Afhankelijk van de kleur: 78 gew. %.
Vluchtige organische stoffen (VOS)	< 300 g/l.



	Eigenschappen (vervolg)
Droging bij 20°C/65% RV	Stofdroog: 1,5h. Kleefvrij: 3h. Overschilderbaar: 16h.
Vloeiing	Uitstekend.
Dekvermogen	Uitstekend.
Hechting	Hecht goed op kaal hout, gereinigde en goed geschuurde oude laklagen en primers.
Overschilderbaarheid	Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.
Buitenduurzaamheid	Goed. In twee lagen kan Van Buuren Grondverf zonder bezwaar 1 jaar onafgeschilderd overstaan.
	Overige informatie
Verpakking	1 L en 2½ L.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.
Opslag	Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Kleur	Wit en vrijwel alle kleuren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.dslcoatings.nl