



## Van Buuren Hechtprimer H2O

Watergedragen, sneldrogende, hechtprimer voor binnen en buiten. Uitstekend hechtvermogen op oude dispersie- en lakverflagen, hout, zink, aluminium e.d.

### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Hechting op (staal, zink, aluminium, gegalvaniseerd staal) en gladde harde oppervlakken (PVC, polyester, formica).  
Goed dekkend.  
Goede vulling.  
Goed schuurbaar.  
Elastisch.  
Isoleert vlekken (teer, roet, graffiti, vocht).  
Sluit poreuze ondergronden af (metsel- en pleisterwerk, beton, hout, spaanplaten).

Toepassing

Het primeren van diverse ondergronden.

### Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%.

Verwerkingsmethoden

#### **Kwast en/of roller**

Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

#### **Spuiten met airless**

Verdunning: indien nodig met water  
Spuutopening: 0,011-0,013 inch  
Spuutdruk: 150-200 bar  
Spuithoek: 20° - 50°

#### **Spuiten met luchtspuut**

Verdunning: indien nodig met water

Reiniging gereedschap

Water.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 100 micrometer.  
Droog: 40 micrometer.

Theoretisch rendement

Ca. 10 - 12 m<sup>2</sup>/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

### Veiligheidsinformatie

Vlampunt

N.v.t.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Glansgraad  
Dichtheid  
Vaste stofgehalte  
Vluchtige organische stoffen (VOS)  
Droging bij 20°C/60% RV

Dekvermogen

Verpakking  
Houdbaarheid  
Opslag  
Kleur

## Eigenschappen

Zijdeglans. (15-20 GU/60°).  
Afhankelijk van de kleur: ca. 1,25 kg/dm<sup>3</sup>.  
Afhankelijk van de kleur: 52 gew.% = 40 vol.%.  
< 30 g/l.  
Stofdroog: 20min.  
Kleefvrij: 30min.  
Overschilderbaar: 1h.  
Goed.

## Overige informatie

1 L en 2½ L.  
In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.  
Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.  
Wit en vrijwel alle kleuren.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.vanbuurenverf.nl](http://www.vanbuurenverf.nl)*