



## Van Buuren Hoogglans H2O Spray

Verspuitbare watergedragen hoogglanslak voor binnen en buiten. Goed reinigbaar.

	<b>Algemeen</b>
Belangrijkste eigenschappen	Mooie hoogglans. Goede vulling en vloeit. Geringe overspray. Gemakkelijke verwerking. Sneldrogend. Goed reinigbaar.
Toepassing	Het glanzend afwerken van hout en metaal, dat volgens de voorschriften is voorbehandeld.
	<b>Verwerkingsgegevens</b>
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 8-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden	<b>Verwarmd spuiten</b> Verdunning: geen, de verf is gebruiksklaar Spuutopening: 0,010-0,012 inch Spuutdruk: 50-70 bar Temperatuur: 40-50°C Spuithoek: 20° of 40° <b>Spuiten met airless</b> Verdunning: geen, de verf is gebruiksklaar Spuutopening: 0,010-0,012 inch Spuutdruk: 100-140 bar Spuithoek: 20° of 40° <b>Spuiten met airmix</b> Verdunning: geen, de verf is gebruiksklaar Spuutopening: 0,009-0,013 inch Spuutdruk: 50-100 bar Luchtdruk: 1-2 bar Spuithoek: 20° of 40°.
Verwerkingsgegevens	Product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap	Water.
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 12 m <sup>2</sup> /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	<b>Veiligheidsinformatie</b>
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Glansgraad  
Afleveringsviscositeit  
Dichtheid  
Vaste stofgehalte  
Vluchtige organische stoffen (VOS)  
Droging bij 20°C/65% RV

Vloeiing  
Dekvermogen  
Hechting

Verpakking  
Houdbaarheid  
Opslag  
Kleur

## Eigenschappen

Hoogglans. (85-90 GU/60°).  
Ca. 1,2 Pa.s/20°C.  
Afhankelijk van de kleur: ca. 1,15 kg/dm<sup>3</sup>.  
Afhankelijk van de kleur: 46 gew.% = 40 vol.%.  
< 100 g/l.  
Stofdroog: 1h.  
Kleefvrij: 2h.  
Overspuitbaar: na ca. 4h met een tweede laag.  
Goed.  
Goed.  
Goed.

## Overige informatie

1 en 4 L.  
In onaangebroken verpakking ca. ½ jaar.  
Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.  
Wit en vrijwel alle kleuren.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.vanbuurenverf.nl](http://www.vanbuurenverf.nl)*