



## Van Buuren Multifix

**Gebruiksklare lijm voor glasweefsels, zwaardere behangsoorten, textielwandbekleding, vinylwandbekleding met een papieren rug en polystyreentegels.**

	<b>Algemeen</b>
Belangrijkste eigenschappen	Droogt transparant op. Sterke hechting. Makkelijke verwerking. Geen klonten. Voor meerdere doeleinden geschikt. Lange open tijd.
Toepassing	Gebruiksklare lijm voor glasweefsels, zwaardere behangsoorten, textielwandbekleding, vinylwandbekleding met een papieren rug en polystyreentegels.
	<b>Verwerkingsgegevens</b>
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 10°C. Beste verwerking bij temperaturen tussen de 15°C en 25°C.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller, behanginlijmmachine.
Verdunning	Onverdund te gebruiken, tot ca. 20-30% af te dunnen met water.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	Ca. 6 - 8 m <sup>2</sup> /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Ondergrond	De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.
	<b>Veiligheidsinformatie</b>
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Dichtheid

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Schoonmaken

## Eigenschappen

Ca. 1,06 kg/dm<sup>3</sup>.

0 g/l.

Natte lijm kan met water worden verwijderd. Gedroogde lijm kan worden verwijderd met Van Buuren Reiniger/Ontvetter verdund met water.

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

## Overige informatie

10 KG.

In onaangebroken verpakking minimaal 6 maanden.

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Wit/gelig transparant na droging.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.dslcoatings.nl](http://www.dslcoatings.nl)*