

## Van Buuren NV Zijdeglans G2

**Nauwelijks vergelende zijdeglans. Uitmuntende vloei.  
Kras- en slijtvast. Hoge dekkraft en goede  
weersbestendigheid.**



### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Zeer duurzaam.  
Lang glansbehoud.  
Uitmuntende vloeiing.  
Uitstekende (kanten)dekking.  
Kras- en slijtvast.

Toepassing

Het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld.

### Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 10-25°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%

Verwerkingsmethoden

Kwast of roller.

Verwerkingsgegevens

Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met terpentine

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 70-80 micrometer.

Theoretisch rendement

Ca. 12 - 14 m<sup>2</sup>/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Ondergrond

De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.