

Van Buuren SB Hoogglans

Hoogglanslak met een zeer hoge buitenbestendigheid voorzien van een UV-filter. Toepasbaar als afwerklaag op gegrond hout en metaal.



Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Zeer duurzaam.
Hoge glans en lang glansbehoud.
Uitstekende vloeiing.
Uitstekende (kanten)dekking.

Toepassing

Het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld. Door de lange levensduur is Van Buuren SB Hoogglans uitstekend geschikt om toegepast te worden in onderhoudssystemen voor buitenschilderwerk.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 10-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80% (> 80% RV, glansverval)

Verwerkingsmethoden

Kwast of roller.

Verwerkingsgegevens

Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met terpentine

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 70-80 micrometer.

Theoretisch rendement

Ca. 12 - 16 m²/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Ondergrond

De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.