

Van Buuren Snelgrond

Sneldrogende grondverf voor buiten met een goed vullend vermogen en een goede dekkraft.



Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Snelle droging.
Goede dekking en vloei.
Uitstekend schuurbaar.
Vochtregulerend.

Toepassing

Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller of spuit.

Verwerkingsgegevens

Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met terpentijn

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 70 micrometer..

Theoretisch rendement

Ca. 12 - 16 m²/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Ondergrond

De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Veiligheidsinformatie
Vlampunt	Ca. 40°C.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
	Eigenschappen
Glansgraad	Mat.
Dichtheid	Afhankelijk van de kleur: ca. 1,25 kg/dm ³ .
Vaste stofgehalte	Afhankelijk van de kleur: 72 gew.% = 60 vol.%.
Vluchtige organische stoffen (VOS)	< 350 g/l.
Droging bij 20°C/65% RV	Stofdroog: 30 min. Kleefvrij: 3h. Overschilderbaar: ca. 10h.
Vloeiing	Goed.
Dekvermogen	Goed.
Hechting	Hecht goed op kaal hout, gereinigde en goed geschuurde oude laklagen en primers.
Overschilderbaarheid	Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.
Buitenduurzaamheid	Bij buitenwerk dienen zachte houtsoorten direct en harde houtsoorten binnen 3 maanden met (voor)lak te worden afgewerkt.
	Overige informatie
Verpakking	1 L en 2,5 L.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.
Opslag	Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Kleur	Wit, lichte kleuren en donkere kleuren. Door kleuring zijn afwijkingen in de technische kenmerken mogelijk, ook met betrekking tot conserveringsmiddelen. Kleurnauwkeurigheid: objectomstandigheden beïnvloeden de kleurnauwkeurigheid en uniformiteit van de tint. Vermijd in ieder geval de volgende situaties: a. ongelijkmatig zuiggedrag van de ondergrond; b. verschillende substraatvochniveaus in het gebied; c. gedeeltelijk sterk afwijkende alkaliteit en/of stoffen van de ondergrond.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl