

Van Buuren Top Mat

Hoogwaardige, aanzet- en baanvrij verwerkbare, zeer matte, zeer goed dekkende, schrobvaste muurverf met een lange opentijd. Toepasbaar op vele ondergronden, zoals: beton, metsel- en stucwerk, gipsplaat e.d.



	Algemeen
Belangrijkste eigenschappen	<p>Zeer mat. Prettige, zeer soepele verwerking. Zeer goede dekking. Extreem lange open-tijd voor extra veiligheid bij grote oppervlakken. Schrobvastheidsklasse 1 volgens DIN EN 13300. Dekkingsklasse 1 volgens DIN EN 13300 bij 6 m²/l. Struktuurbehoudend. Geringe neiging tot spuitniveau. Oplosmiddelvrij en vrij van schadelijke emissies. Fijne en gelijkmatige structuur voor zeer gladde oppervlakken. Geen toegevoegde conserveringsmiddelen.</p>
Toepassing	<p>Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang e.d.</p>
	Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller of spuit.
Verwerkingsgegevens	<p>Type verdunning: water. Bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Top Mat doorgaans onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik. Bij airless applicatie kan de verf 0-5% afgedund worden met water en/of Van Buuren Voorstrijk Transparant.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	Ca. 6-8 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Veiligheidsinformatie
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Eigenschappen
Glansgraad	Mat.
Structuur	Fijn.
Dichtheid	Ca. 1,50 kg/dm ³ .
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.
Droging bij 20°C/65% RV	Stofdroog: ca. 1 uur. Overschilderbaar: ca. 5 - 6 uur. Doorgedroogd: 2 - 3 dagen.
Dekvermogen	Zeer goed. Dekkingsklasse 1 volgens DIN EN 13300.
Hechting	Uitstekend op geschikte ondergronden.
Overschilderbaarheid	Goed overschilderbaar met dispersieverven.
	Overige informatie
Verpakking	1 L - 2,5 L - 5 L en 10 L.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.
Opslag	Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Kleur	Wit, lichte kleuren en donkere kleuren. Door kleuring zijn afwijkingen in de technische kenmerken mogelijk, ook met betrekking tot conserveringsmiddelen. Kleurnauwkeurigheid: objectomstandigheden beïnvloeden de kleurnauwkeurigheid en uniformiteit van de tint. Vermijd in ieder geval de volgende situaties: a. ongelijkmatig zuiggedrag van de ondergrond; b. verschillende substraatvochtniveaus in het gebied; c. gedeeltelijk sterk afwijkende alkaliteit en/of stoffen van de ondergrond.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl