



Van Buuren Trend Mat

Goed dekkende, matte binnenmuurverf. Toepasbaar op vele ondergronden, zoals: beton, metselwerk, board, gipsplaat e.d.

	Algemeen
Belangrijkste eigenschappen	Zeer mat. Prettige verwerking. Goede dekking.
Toepassing	Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten, behang e.d.
	Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller of spuit.
Verwerkingsgegevens	Kwast en roller Type verdunning: water. Bij kwast- en rolapplicatie wordt Van Buuren Trend Mat doorgaans onverdund verwerkt. Goed roeren voor gebruik. Airless spray Type verdunning: water. Hoeveelheid verdunning: 0-5%. Spuitdruk: 120-150 bar. Spuitopening: 0,017 inch. Spuithoek: 40 - 80°
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	Ca. 6 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Veiligheidsinformatie
Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.



Eigenschappen

Glansgraad	Mat.
Structuur	Fijn.
Dichtheid	Ca. 1,55 kg/dm ³ .
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.
Droging bij 20°C/65% RV	Stofdroog: ca. 1 uur. Overschilderbaar: ca. 3 - 4 uur. Doorgedroogd: 2 - 3 dagen.
Dekvermogen	Goed.
Hechting	Uitstekend op geschikte ondergronden.
Overschilderbaarheid	Goed overschilderbaar met dispersieverven.

Overige informatie

Verpakking	5 L en 10 L.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.
Opslag	Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Kleur	Wit en vrijwel alle lichte kleuren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl