



Van Buuren Voorstrijk Isoleer

Hechtingbevorderende isolerende voorstrijk voor binnen en buiten. Spanningsvrij. Zeer goed isolerend tegen nikotine, roet- en watervlekken, teer- en bitumenvlekken.

| | |
|-----------------------------|---|
| | Algemeen |
| Belangrijkste eigenschappen | Goed dekkend. Waternverduunbaar. Spanningsvrij. Zeer goed isolerend tegen nikotine, roet- en watervlekken, teer- en bitumen vlekken. Egaliseert en heft het verschil in zuiging op. Hechtbrug voor navolgende afwerkklagen. Binnen en buiten. Zeer goede hechting op hout, glas, oude verflagen etc. |
| Toepassing | Binnen en buiten voor het voorstrijken en isoleren van diverse ondergronden. zuigende ondergronden. |
| | Verwerkingsgegevens |
| Verwerkingscondities | Verwerkingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%. |
| Verwerkingsmethoden | Kwast, roller, spuit. |
| Verdunning | Water. |
| Reiniging gereedschap | Direct na gebruik met water. |
| Theoretisch rendement | Ca. 8 - 10 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. |
| Ondergrond | De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen. |
| | Veiligheidsinformatie |
| Vlampunt | N.v.t. |
| Wettelijke voorschriften | De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. |
| Productveiligheidsblad | Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad. |



Dichtheid

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Droging bij 20°C/65% RV

Overschilderbaarheid

Eigenschappen

Ca. 1,41 kg/dm³.

< 30 g/l.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Goed overschilderbaar met dispersieverven.

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

Overige informatie

5 L.

In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Wit (Niet aan te kleuren)

Niet mengbaar met andere producten.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl