



Van Buuren Vulgrond

Hoogvullende grondlak voor buiten. Weerbestendig. Uitstekend verticaal standvermogen. Prima kantendekking.

	Algemeen
Belangrijkste eigenschappen	Zeer hoge dekkraft. Zeer goede vulling. Uitstekend verticaal standvermogen. Gemakkelijke verwerking. Weervast. Vochtregulerend. Geschikt om over te staan.
Toepassing	Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk en uitermate geschikt daar waar de houtporiën goed gevuld moeten worden, zoals bij merantie.
	Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 10-30°C. (door toevoeging van 5% VB Sneldroog additief verwerkbaar vanaf 5°C.). Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden	Kwast, roller of spuit.
Verwerkingsgegevens	Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap	Terpentine.
Geadviseerde laagdikte per laag	Nat: ca. 70-150 micrometer.
Theoretisch rendement	ca. 8 - 12 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Veiligheidsinformatie
Vlampunt	Ca. 40°C.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
	Eigenschappen
Glansgraad	Zijdemat. (15-30 GU/60°).
Afleveringsviscositeit	Ca. 1,45 Pa.s/20°C.
Dichtheid	Afhankelijk van de kleur: ca. 1,30 kg/dm ³ .
Vaste stofgehalte	Afhankelijk van de kleur: 75 gew.% = 60 vol.%.
vluchtige organische stoffen (VOS)	< 350 g/l.



Droging bij 20°C/65% RV

Vloeiing

Dekvermogen

Hechting

Elasticiteit Erichsen

Overschilderbaarheid

Buitenduurzaamheid

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

Eigenschappen (vervolg)

Stofdroog: 3h.

Kleefvrij: 6h.

Overschilderbaar: 24h.

Goed.

Zeer goed.

Hecht goed op kaal hout, gereinigde en goed geschuurde oude laklagen en primers.

Na veroudering: ca. 6 mm (afhankelijk van kleur).

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.

Goed. Kan buiten tot 9 maanden onafgeschilderd overstaan.

Overige informatie

1 L en 2½ L.

In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Wit en vrijwel alle kleuren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl