



## Van Buuren XTR Hoogglans

**Buitengewoon duurzame hoogglanslak voor buiten. Toepasbaar als afwerklaag op gegrond hout en metaal.**

### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Zeer hoge buitenduurzaamheid en kleurechtheid.  
Hoge bolle glans en lang glansbehoud.  
Uitstekende vloeiing.  
Uitstekende hechting en vulling.  
Uitstekende (kanten)dekking.  
Gemakkelijke verwerking.

Toepassing

Het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld. Door de lange levensduur is Van Buuren XTR Hoogglans uitstekend geschikt om toegepast te worden in onderhoudssystemen voor buitenschilderwerk.

### Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% (> 85% RV, glansverval).

Verwerkingsmethoden

Kwast, roller of spuit.

Verwerkingsgegevens

Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 70-80 micrometer.

Theoretisch rendement

Ca. 12 - 16 m<sup>2</sup>/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

### Veiligheidsinformatie

Vlampunt

Ca. 38°C.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

### Eigenschappen

Glansgraad

Hoogglans. (90 GU/60°).

Afleveringsviscositeit

Ca. 1,10 Pa.s/23°C.

Dichtheid

Afhankelijk van de kleur: ca. 1,15 kg/dm<sup>3</sup>.

Vaste stofgehalte

Vluchtige organische stoffen (VOS)

< 300 g/l.



Droging bij 20°C/65% RV

Vloeiing

Dekvermogen

Hechting

Elasticiteit Erichsen

Overschilderbaarheid

Reinigbaarheid

Buitenduurzaamheid

Verpakking

Houdbaarheid

Opslag

Kleur

## Eigenschappen (vervolg)

Stofdroog: ca. 2h.  
Kleefvrij: ca. 4h.  
Overschilderbaar: ca. 24h. (donkere kleuren ca. 48h.).

Uitstekend.

Uitstekend.

Uitstekend op alkydhars grond- en dekverven.

Na veroudering: ca. 7 mm (afhankelijk van kleur).

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.

Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsproducten.

Zeer Goed. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen-buitenschilderwerk e.d.

## Overige informatie

1 L en 2½ L.

In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar (aangkleurd beperkt houdbaar).

Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.

Wit en vrijwel alle kleuren.

*De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: [www.vanbuurenverf.nl](http://www.vanbuurenverf.nl)*