

UNIVERSAL PUA

100% zijdematte acrylaat-dispersieverf voor buiten

Productbeschrijving

Eigenschappen

Zijdematte dispersielak met een uitstekende dekkraft. Door zijn geringe mate van CO₂ uitlaat is de Conti® Muurverf PUA zeer geschikt voor de betonbescherming. Kleurstabiel en een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreinigende stoffen.

Toepassingsgebied

Multi toepasbare, universele verf op 100% acrylaat-basis, voor gevel- en binnen- afwerking, op bijna elke ondergrond inzetbaar. Goed verwerkbaar op dragende oppervlakken zoals hout, stuc, metselwerk, asbestcement en beton, oude dispersie-, silicaat- en kalkverflagen, aluminium, verzinkte staalplaten, staal met anti-corrosie laag, hard PVC, polystyrol, ABS, GFK, Pur-schuim en soortgelijke kunststoffen.

- **Uitstekende hechting**
- **Zuur- en alkalibestendig**
- **Hoog waterdampdoorlatend**

Technische gegevens

Toepassingsgebied	Buiten	SD-Waarde-M	< 0,3
Kleuren ¹	Wit en aan te kleuren met Conti ProfiColor	w-Waarde kg/m ² h _{0,5}	< 0,05
Verpakkingsgrootte	1, 5 en 10 Liter	Glansgraad*	Zijdemat
Soortelijk gewicht	ca. 1,36 gr/cm ³	EU-VOC Grenswaarde	(Cat. A/d): 130 g/l VOC (2010) Dit product bevat max. 130 g/l.
Verbruik ²	ca. 130-180 ml/m ²		
Opslag ³	Koel en droog ca. 1 jaar		
Bindmiddelbasis	100 % puur acrylaat		



Duitse kwaliteit in een Nederlands jasje



¹⁾ Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigen- schappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

²⁾ De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbereidingen.

³⁾ In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

UNIVERSAL PUA

100% zijdematte acrylaat-dispersieverf voor buiten

Ondergrondvoorbereiding

Ondergrond

Voor iedere, goed voorbereide, stevige ondergrond binnenshuis geschikt. De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij te zijn. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbereid en gegrond te worden.

Hout

Bij ruw hout wordt het aangeraden om met Conti® Tekton IG te gronden. Ter isolering en afsluiting van inhoudsstoffen van het hout, die tot vergeling neigen, dient men voor het verwerken van de Conti® Muurverf PUA eerst met een witte tot zeer lichte kleur een grondering met ContiPur® Multigrund aan te brengen.

Nieuw stucwerk

Nieuw stucwerk, afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur, minimaal 2 tot 4 weken onbehandeld laten drogen. Mineraal licht stucwerk en kalkpleister CS > 1,0 N/mm² minimaal 4 weken onbehandeld laten drogen.

Sterk zuigende ondergronden

Zuigende ondergronden bevochtigen met water en licht vochtig afdrogen. Bij zuigende ondergronden die stevig en dragend zijn, maar niet kunnen worden bevochtigd, dient 10 % water te worden toegevoegd. In sommige gevallen is het in plaats van bevochtigen nodig om een grondlaag met Conti® Puracryl Tiefgrund aan te brengen. Het wordt aangeraden vooraf een proefopzet ter controle van de hechting aan te brengen.

Niet zuigende ondergronden

Niet zuigende ondergronden met Conti Puracryl WP Grund voorbereiden. Gladde, glanzende ondergronden vooraf opruwen.

Verwerking

Materiaalinstelling

Het product is gebruiksklaar ingesteld.

Materiaalkleur

Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurversterking optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Aanbrengmethodes

Kwast, roller of spuiten. Geschikt voor airless verspuiten. Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C.

Verwerking

In de meeste gevallen volstaat 1 maal onverdund aanbrengen. Afhankelijk van de ondergrond en verwerkingsmethode kan tot maximaal 3% water worden toegevoegd. Om aanzetten te voorkomen, nat-in-nat aanbrengen.

Overschilderen/droogtijd

Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog en overschilderbaar. Belastbaar na ca. 3 dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden.

Reinigen van gereedschap

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.

UNIVERSAL PUA

100% zijdematte acrylaat-dispersieverf voor buiten

Belangrijk

Speciale aandacht

In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Niet verwerken bij direct opvallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevel) of harde wind. Indien noodzakelijk netten op de steiger aanbrengen. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.

E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00