

Van Buuren Damwand Coating

Hoogwaardige, corrosiewerende, 1K watergedragen coating.
Uitstekende hechting op metalen oppervlaktes.



	<p>Algemeen</p> <p>Waterverduunbaar. Zijdemat. Hoge dekkracht. Sneldrogend. Goed overschilderbaar. Zeer goede hechting. Blokking van restroest. Corrosiewerend.</p>
Belangrijkste eigenschappen	
Toepassing	<p>Hoogdekkende afwerking voor damwandplaten. In de meeste gevallen volstaat 1 laag.</p>
	<p>Verwerkingsgegevens</p> <p>Verwerkingstemperatuur minimaal 10°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%. Let op ondergrondtemperatuur moet minimaal 3 °C boven de omgevingstemperatuur liggen om condenswater te voorkomen. Roest verwijderen tot reinheidsgraad St 3 volgens ISO 8501-1.</p>
Verwerkingscondities	
Verwerkingsmethoden	Spuit.
Verwerkingsgegevens	<p>Airless spray Spuitdruk: 140-180 bar. Spuitopening: 0,015 - 0,023 inch.</p>
Verdunning	Maximaal 5% met water, eindlaag bij voorkeur onverdund aanbrengen.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.
Theoretisch rendement	<p>Ca. 6-8 m²/l bij een droge laagdikte van 60 micron. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.</p>
Ondergrond	De ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen..

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Vlampunt	N.v.t.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Eigenschappen	
Glansgraad	Zijdemat.
Dichtheid	Ca. 1,06 kg/dm ³ .
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.
Droging bij 20°C/65% RV	Stofdroog na ca. 30 minuten. Overschilderbaar na ca. 2-3h. Doorgedroogd na 4 dagen.
Dekvermogen	Goed, maar is sterk afhankelijk van kleur en ondergrondkleur en staat.
Hechting	Uitstekend op vele ondergronden.
Overige informatie	
Verpakking	10 L.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar.
Opslag	Goed gesloten op een koele, droge, vorstvrije plaats.
Kleur	Wit, lichte kleuren en donkere kleuren. Door kleuring zijn afwijkingen in de technische kenmerken mogelijk, ook met betrekking tot conserveringsmiddelen. Kleurnauwkeurigheid: objectomstandigheden beïnvloeden de kleurnauwkeurigheid en uniformiteit van de tint. Vermijd in ieder geval de volgende situaties: a. ongelijkmatig zuiggedrag van de ondergrond; b. verschillende substraatvochniveaus in het gebied; c. lichtval en beschadigingen aan de ondergrond.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. Verder wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. Internet: www.vanbuurenverf.nl